

Характеристики полиуретана

Параметр	Ед. изм.	Испытания по стандарту	75А (МДИ)	85А (МДИ)	85А (ТДИ)
Твердость по Шору	Шор А	DIN 53 505	74,0±1,4	85,0±1,2	81,2±1,4
Износ	мм ³	DIN 53 516	37,8±4,4	38,1±5,5	54,9±5,3
Прочность при растяжении	Н/мм ²	DIN 53 504	43,0±3,5	46,4±3,4	46,0±3,7
Относительное удлинение при разрыве	%	DIN 53 504	407,4±27,5	414,6±29,2	546,8±29,7
Сопротивление разрастанию трещины	Н/мм	DIN 53 515	17,0 ±2,7	33,5 ±4,8	34,1±4,6
Температурный диапазон	°С	От -30 до +50°С			